



RESICRYL 1247

RESINA ACRÍLICA TERMOPLÁSTICA SEMIRÍGIDA
EN SOLUCIÓN DE XILENO PARA DEMARCACION VIAL

Boletín Técnico, Septiembre 2026

APLICACIONES

- Pinturas para Demarcación Vial, Pisos Industriales y Canchas Deportivas.
- Revestimientos para Piscinas y Tanques de Agua.
- Lacas Acrílicas para Madera.

BENEFICIOS

- Rápido secamiento.
- Excelente adhesión.
- Plastificación Interna.
- Equilibrado balance de flexibilidad y dureza de la película seca.
- Bajo color, resistencia al amarilleo y retención de brillo.
- Alta resistencia al agua, a la gasolina y a la intemperie.
- Parcialmente compatible con Acetato Butirato de Celulosa (CAB 381) y Plastificantes Monoméricos (DBP, BBP)

ESPECIFICACIONES DE VENTA

No Volátiles, % en peso, ± 2	60
Viscosidad Gardner-Holdt, @ 25°C	Z - Z3
Color Gardner, máximo	2
Índice de Acidez sobre NV, mgKOH/g, máximo	10-20
Peso Específico @ 25°C/25°C, ± 0.020	1.007

SOLUBILIDAD

Soluble en Hidrocarburos Aromáticos, Cetona, Ésteres y Glicol-éteres; limitadamente soluble en Alcoholes; insoluble en Hidrocarburos Alifáticos.

ENVASES

Tambores metálicos de boca pequeña, 200 kg neto.

ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL

En sus envases originales sellados, bajo techo a temperatura ambiente, protegidos de toda posible contaminación y fuente de ignición, en conformidad con las regulaciones vigentes para líquidos inflamables. Bajo estas condiciones, la vida útil es de un (1) año.