



# RESIPOL 5013

RESINA ALQUÍDICA MEDIA DE SOYA  
PARA PINTURAS ARQUITECTÓNICAS E INDUSTRIALES

Boletín Técnico, octubre 2023

## APLICACIONES

- Barnices, fondos y esmaltes para uso arquitectónico y/ó mantenimiento industrial.

## BENEFICIOS

- Máxima versatilidad para múltiples usos.
- Rápido secamiento y desarrollo de dureza.
- Buen nivelamiento y poder humectante.
- Moderada viscosidad reducida, para mayores solidos de aplicación.
- Buena resistencia al amarilleo y durabilidad a la intemperie.
- Amplia compatibilidad

## COMPOSICION

Tipo de Aceite	Soya
Modificación	Ninguna
Ingredientes volátiles	Espíritu Mineral

## ESPECIFICACIONES DE VENTA

No Volátiles, % en peso, $\pm 2$	50
Viscosidad Gardner-Holdt, @ 25°C	Z2 - Z4
Color Gardner, máximo	6
Índice de Acidez, mgKOH/g, máximo/sólidos	14
Peso Específico, @ 25°C/25°C, $\pm 0,020$	0,925

## PROPIEDADES TIPICAS

Viscosidad Reducida, Gardner en Espíritu Mineral (1)	T - Y
Tolerancia de Espíritu Mineral, % en peso, mínimo	1000
Temperatura de inflamación, copa cerrada °C	40

(1) 100 g. de resina +18g de Espíritu Mineral

## ENVASES

Tambores metálicos de boca pequeña. Baritanques. Granel, tanques Cisterna.

## ALMACENAMIENTO Y VIDA UTIL

En sus envases originales sellados, bajo techo a temperatura ambiente, protegidos de toda posible contaminación y fuente de ignición, en conformidad con las regulaciones vigentes para líquidos inflamables. Bajo las condiciones de almacenamiento indicadas, la vida útil es de un (1) año.

RESIMON, C.A. Carretera Vía Flor Amarillo, Km. 4, Apdo. Postal 245, Valencia - Edo. Carabobo. Venezuela.  
Ventas: (0241) 6131446 - 6131450. Fax: (0241) 6131458. Servicio Técnico: (0241) 6131513 - 6131509.  
Página Web: [www.RESIMON.com](http://www.RESIMON.com).

La información contenida en este Boletín Técnico es orientativa para la selección y la aplicación de nuestros productos, pero no implica garantía de resultados ni responsabilidad alguna por el uso de los mismos. Recomendamos a los clientes que evalúen nuestros productos antes de utilizarlos industrialmente, para verificar que satisfacen sus requerimientos. En caso de eventual y comprobada desviación de las especificaciones establecidas, seremos responsables únicamente por la reposición del material en inventario

RES-GDP-F14 Fecha de vigencia del formato: 01/10/2011