



RESIPOL 5027

RESINA ALQUÍDICA MEDIA DE SOYA DE MODERADA VISCOSIDAD
PARA PINTURAS ARQUITECTÓNICAS DE USO GENERAL

Boletín Técnico, Julio 2024

APLICACIONES

- Barnices, fondos y esmaltes para uso arquitectónico e industrial.

BENEFICIOS

- Bajo % sólidos y moderada viscosidad para mayor facilidad de bombeo y versatilidad de manejo.
- Buen secamiento y desarrollo de dureza.
- Buena adhesión y flexibilidad.
- Excelente relación desempeño/costo.
- Amplia compatibilidad y versatilidad para múltiples usos.

COMPOSICION

Tipo de Aceite	Soya
Modificación	Ninguna
Ingredientes volátiles	Espíritu Mineral

ESPECIFICACIONES DE VENTA

No Volátiles, % en peso, mínimo	35
Viscosidad Gardner-Holdt, @ 25°C	Z2 – Z4
Color Gardner, máximo	6
Índice de Acidez, mg KOH/gr, máximo / sólidos	13
Peso Específico, @ 25°C/25°C, ± 0.020	0,880

PROPIEDADES TÍPICAS

Viscosidad Reducida, Gardner (1)	S - W
Tolerancia de Espíritu Mineral, % en peso, mínimo	250
Temperatura de inflamación, copa cerrada °C, aprox.	40

(1) 100 gr. de resina + 18 gr. de Espíritu Mineral

ENVASES

Suministrado a granel, en tanques cisterna, totes, o tambores metálicos.

ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL

En sus envases originales sellados, bajo techo a temperatura ambiente, protegidos de toda posible contaminación y fuente de ignición, en conformidad con las regulaciones vigentes para líquidos inflamables. Bajo las condiciones de almacenamiento indicadas, la vida útil es de un (1) año.

Fecha de Actualización: 3 de julio, 2024
Sustituye los Boletines Técnicos de fechas anteriores

RESIMON, C.A. Carretera Vía Flor Amarillo, Km. 4, Apdo. Postal 245, Valencia - Edo. Carabobo. Venezuela.
Ventas: (0241) 6131446 - 6131450. Fax: (0241) 6131458. Servicio Técnico: (0241) 6131513 - 6131509.
Página Web: www.RESIMON.com.

La información contenida en este Boletín Técnico es orientativa para la selección y la aplicación de nuestros productos, pero no implica garantía de resultados ni responsabilidad alguna por el uso de los mismos. Recomendamos a los clientes que evalúen nuestros productos antes de utilizarlos industrialmente, para verificar que satisfacen sus requerimientos. En caso de eventual y comprobada desviación de las especificaciones establecidas, seremos responsables únicamente por la reposición del material en inventario

RES-GDP-F14 Fecha de vigencia del formato: 01/10/2011