



RESIPOL 5027

RESINA ALQUÍDICA MEDIA DE SOYA DE MODERADA VISCOSIDAD
PARA PINTURAS ARQUITECTÓNICAS DE USO GENERAL

Boletín Técnico, Junio 2019

APLICACIONES

- Barnices, fondos y esmaltes para uso arquitectónico e industrial.

BENEFICIOS

- Bajo % sólidos y moderada viscosidad para mayor facilidad de bombeo y versatilidad de manejo.
- Buen secamiento y desarrollo de dureza.
- Buena adhesión y flexibilidad.
- Excelente relación desempeño/costo.
- Amplia compatibilidad y versatilidad para múltiples usos.

COMPOSICION

Tipo de Aceite	Soya
Modificación	Ninguna
Ingredientes volátiles	Espíritu Mineral

ESPECIFICACIONES DE VENTA

No Volátiles, % en peso, mínimo	35
Viscosidad Gardner-Holdt, @ 25°C	Z2 - Z4
Color Gardner, máximo	6
Índice de Acidez, mg KOH/gr, máximo / sólidos	13
Peso Específico, @ 25°C/25°C, ± 0.020	0,880

PROPIEDADES TÍPICAS

Viscosidad Reducida, Gardner (1)	S - W
Tolerancia de Espíritu Mineral, % en peso, mínimo	250
No Volátiles, % en Volumen, promedio	28,346
Temperatura de inflamación, copa cerrada °C, aprox.	40

(1) 100 gr. de resina + 18 gr. de Espíritu Mineral

ENVASES

Suministrado a granel, en tanques cisterna, totes, o tambores metálicos.

ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL

En sus envases originales sellados, bajo techo a temperatura ambiente, protegidos de toda posible contaminación y fuente de ignición, en conformidad con las regulaciones vigentes para líquidos inflamables. Bajo las condiciones de almacenamiento indicadas, la vida útil es de un (1) año.

RESIMON, C.A. Carretera Vía Flor Amarillo, Km. 4, Apdo. Postal 245, Valencia - Edo. Carabobo. Venezuela.
Ventas: (0241) 6131446 - 6131450. Fax: (0241) 6131458. Servicio Técnico: (0241) 6131513 - 6131509.
Página Web: www.RESIMON.com.

La información contenida en este Boletín Técnico es orientativa para la selección y la aplicación de nuestros productos, pero no implica garantía de resultados ni responsabilidad alguna por el uso de los mismos. Recomendamos a los clientes que evalúen nuestros productos antes de utilizarlos industrialmente, para verificar que satisfacen sus requerimientos. En caso de eventual y comprobada desviación de las especificaciones establecidas, seremos responsables únicamente por la reposición del material en inventario.

RES-GDP-F14 Fecha de vigencia del formato: 01/10/2011