



RESIPOL 5060

RESINA ALQUÍDICA MEDIA DE SOYA EN SOLUCION DE TOLUENO,
PARA PINTURAS DE DEMARCACIÓN VIAL (TRAFICO)

Boletín Técnico, Abril 2015

APLICACIONES

- Pinturas para demarcación vial (tráfico), en combinación con Caucho Clorado.
- Fondos y esmaltes industriales de rápido secamiento al aire.
- Lacas y Selladores Nitrocelulósicos

BENEFICIOS

- Rápida liberación de solvente, rápido secamiento y resistencia al sangrado sobre asfalto.
- Flexibilidad y adhesión al sustrato.
- Resistencia a la abrasión y a la intemperie.

COMPOSICION

Tipo de Aceite	Soya
% Aceite (sobre sólidos de resina)	50
Modificación	Ninguna
Ingredientes Volátiles	Tolueno

ESPECIFICACIONES DE VENTA

No Volátiles, % en peso, ± 2	60
Viscosidad Gardner-Holdt, @ 25°C	T - X
Color Gardner, máximo	7
Índice de Acidez, mgKOH/g, máximo/sólidos	10
Peso Específico, @ 25°/25°C, ± 0.015	1,000

PROPIEDADES TIPICAS

Viscosidad Reducida, Gardner al 50% NV en Tolueno	E - K
Tolerancia de Espíritu Mineral, % en peso, mínimo	1000
No Volátiles, % en Volumen, promedio	54,024
Temperatura de inflamación, copa cerrada °C, apróx.	7

ENVASES

Tambores metálicos de boca pequeña, 180 Kg neto.

ALMACENAMIENTO Y VIDA UTIL

En sus envases originales sellados, bajo techo a temperatura ambiente, protegidos de toda posible contaminación y fuente de ignición, en conformidad con las regulaciones vigentes para líquidos inflamables. Bajo las condiciones de almacenamiento indicadas, la vida útil es de un (1) año.

RESIMON, C.A. Carretera Vía Flor Amarillo, Km. 4, Apdo. Postal 245, Valencia - Edo. Carabobo. Venezuela.
Ventas: (0241) 6131446 - 6131450. Fax: (0241) 6131458. Servicio Técnico: (0241) 6131513 - 6131509.
Página Web: www.RESIMON.com.

La información contenida en este Boletín Técnico es orientativa para la selección y la aplicación de nuestros productos, pero no implica garantía de resultados ni responsabilidad alguna por el uso de los mismos. Recomendamos a los clientes que evalúen nuestros productos antes de utilizarlos industrialmente, para verificar que satisfacen sus requerimientos. En caso de eventual y comprobada desviación de las especificaciones establecidas, seremos responsables únicamente por la reposición del material en inventario

RES-GDP-F14 Fecha de vigencia del formato: 01/10/2011