



RESIPOL 5165

RESINA ALQUÍDICA LARGA DE SOYA DE PROPÓSITOS GENERALES,
PARA PINTURAS ARQUITECTÓNICAS

Boletín Técnico, Abril 2014

APLICACIONES

- Barnices arquitectónicos para madera
- Esmaltes domésticos de alta calidad para interiores y exteriores.
- Fondos y acabados para mantenimiento industrial y marino.
- Vehículo de Molienda y auxiliar de brochabilidad y brillo, para alquídicas medias secantes.

BENEFICIOS

- Alto brillo y sólidos de aplicación.
- Excelente brochabilidad y humectación de pigmentos.
- Bajo color y resistencia al amarilleo.
- Buena resistencia a la humedad, retención de brillo y durabilidad a la intemperie
- Amplia compatibilidad y versatilidad de uso.

COMPOSICION

Tipo de Aceite	Soya
% Aceite, sobre base No Volátil	60
Modificación	Ninguna
Ingredientes volátiles	Espíritu Mineral

ESPECIFICACIONES DE VENTA

No Volátiles, % en peso, ± 2	70
Viscosidad Gardner-Holdt, @ 25°C	Z - Z3
Color Gardner, máximo	9
Índice de Acidez, mgKOH/g, máximo/sólidos	15
Peso Específico, @ 25°C/25°C, ± 0.020	0,980

PROPIEDADES TÍPICAS

Viscosidad Reducida, Gardner al 50% NV en Espíritu Mineral	C - I
Tolerancia de Espíritu Mineral, % en peso, mínimo	1000
No Volátiles, % en Volumen, promedio	63,740
Temperatura de inflamación, copa cerrada °C	40

ENVASES

Tambores metálicos de boca pequeña, 190 Kg neto.

ALMACENAMIENTO Y VIDA UTIL

En sus envases originales sellados, bajo techo a temperatura ambiente, protegidos de toda posible contaminación y fuente de ignición, en conformidad con las regulaciones vigentes para líquidos inflamables. Bajo las condiciones de almacenamiento indicadas, la vida útil es de un (1) año.

RESIMON, C.A. Carretera Vía Flor Amarillo, Km. 4, Apdo. Postal 245, Valencia - Edo. Carabobo. Venezuela.
Ventas: (0241) 6131446 - 6131450. Fax: (0241) 6131458. Servicio Técnico: (0241) 6131513 6131509
Página Web: www.RESIMON.com.

La información contenida en este Boletín Técnico es orientativa para la selección y la aplicación de nuestros productos, pero no implica garantía de resultados ni responsabilidad alguna por el uso de los mismos. Recomendamos a los clientes que evalúen nuestros productos antes de utilizarlos industrialmente, para verificar que satisfacen sus requerimientos. En caso de eventual y comprobada desviación de las especificaciones establecidas, seremos responsables únicamente por la reposición del material en inventario

RES-GDP-F14 Fecha de vigencia del formato: 01/10/2011