



RESIPOL 5312

RESINA ALQUÍDICA CORTA DE SOYA DE RÁPIDO SECAMIENTO,
PARA PINTURAS ARQUITECTÓNICAS E INDUSTRIALES

Boletín Técnico, Abril 2015

APLICACIONES

- Barnices, fondos anticorrosivos y esmaltes de rápido secamiento al aire ú horneables.
- Lacas y Selladores Catalizados con Ácidos, para Acabados de Madera.

BENEFICIOS

- Rápido secamiento al aire y desarrollo de dureza.
- Bajo color y resistencia al amarilleo.
- Buena adhesión y flexibilidad.
- Alto brillo y durabilidad a la intemperie.
- Amplia compatibilidad y versatilidad de uso.
- Buena estabilidad con amino-resinas butiladas y rápida conversión a bajas temperaturas de horneeo.

COMPOSICION

Tipo de Aceite	Soya
% Aceite	36
Modificación	Cadena bloqueada
Ingredientes Volátiles	Xileno

ESPECIFICACIONES DE VENTA

No Volátiles, % en peso, ± 2	55
Viscosidad Gardner-Holdt, @ 25°C	Z3 - Z5
Color Gardner, máximo	6
Índice de Acidez, mgKOH/g, máximo/sólidos	10
Peso Específico, @ 25°C/25°C, ± 0.020	0,980

PROPIEDADES TIPICAS

Viscosidad Reducida, Gardner al 40% NV en Xileno.	B - G
Tolerancia de Espíritu Mineral, % en peso, mínimo	200
No Volátiles, % en Volumen, promedio	47,872
Temperatura de inflamación, copa cerrada °C, aprox.	7

ENVASES

Tambores metálicos de boca pequeña, 190 Kg neto.

ALMACENAMIENTO Y VIDA UTIL

En sus envases originales sellados, bajo techo a temperatura ambiente, protegidos de toda posible contaminación y fuente de ignición, en conformidad con las regulaciones vigentes para líquidos inflamables. Bajo las condiciones de almacenamiento indicadas, la vida útil es de un (1) año.

RESIMON, C.A. Carretera Vía Flor Amarillo, Km. 4, Apdo. Postal 245, Valencia - Edo. Carabobo. Venezuela.
Ventas: (0241) 6131446 - 6131450. Fax: (0241) 6131458. Servicio Técnico: (0241) 6131513 6131509
Página Web: www.RESIMON.com.

La información contenida en este Boletín Técnico es orientativa para la selección y la aplicación de nuestros productos, pero no implica garantía de resultados ni responsabilidad alguna por el uso de los mismos. Recomendamos a los clientes que evalúen nuestros productos antes de utilizarlos industrialmente, para verificar que satisfacen sus requerimientos. En caso de eventual y comprobada desviación de las especificaciones establecidas, seremos responsables únicamente por la reposición del material en inventario

RES-GDP-F14 Fecha de vigencia del formato: 01/10/2011